

# Afíx 390

## DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 390 es un adhesivo blanco de uso general a base de polímeros sintéticos que proveen una excelente adhesión a los materiales, altamente utilizado por **profesionales de la construcción, carpintería y artesanía.**

Se recomienda como **aditivo para concreto, mortero, sellador**, pastas, recubrimientos de techos y pisos. Como aditivo, provee flexibilidad, disminuye el índice de retracción y permeabilidad, así como evita el escurrimiento (**¡Poder ligante!**).

Además, puede emplearse en la industria de muebles para: fabricación **de puertas de tambor**, triplay, etc. Este producto es usado como adhesivo de uso general para pegar papel y cartón, así como fines escolares y manualidades.

**¿Para que seguir buscando?** En AFIX encuentras todos los adhesivos y selladores que necesitas.



## APLICACIÓN

### MÉTODO

**Para madera:** las superficies deben estar libres de polvo, grasa, humedad y suciedad antes de aplicar el producto. Se recomienda que la madera presente humedad entre **8-12%**. Recomendamos en los ensamblados con este producto reforzar con clavillo. Aplique la cantidad suficiente y uniforme de pegamento sobre una de las superficies a pegar, la aplicación de este se puede llevar a cabo con una brocha, rodillo, aplicadores de boquilla, mamila, etc. Realice presión efectiva de ambas superficies posterior a la unión, por lo mínimo **1h30min.**

**Para construcción:** el producto Afíx 390 es recomendado ampliamente para construcción, se puede aplicar en muros deteriorados o recién construidos, para lechado de azoteas, fortificador de pinturas y funciona como nivelador de pisos.

Fecha de última revisión: No. 516, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



# Afíx 390

En ese caso, la preparación de la superficie donde se colocará el concreto, mortero o lechada deben estar secas, libres de polvo, grasa o contaminantes.

Como sellador, se recomienda utilizar la mezcla **1:1 (adhesivo:agua)**. Como aditivo para pasta, concreto o mortero, se recomienda utilizar el adhesivo más cargas sólidas, considerando las composiciones patrones de la construcción.

## TEMPERATURA SUGERIDA DE APLICACIÓN

Se sugiere que la temperatura ambiente de aplicación de este producto no sea menor 5 °C o más de 30°C.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Tiempo abierto largo:** Permite realizar la aplicación de varias piezas y manipularse durante 15 min.
- **Amigable con el medio:** No contiene solventes ni químicos que afecten la capa de ozono y cumple con las normas de emisión compuestos orgánicos volátiles (V.O.C.).
- **Versatilidad:** El AFIX®390 cuenta con una amplia versatilidad de materiales a unir como papel, madera, morteros, cerámicos y concreto.
- **¡Poder ligante!** La formulación de ese producto mantiene la cohesión como aditivo, evitando el escurrimiento.

## PROPIEDADES

<b>**Color</b>	Blanco, ligeramente amarillo
<b>*Viscosidad @ 25°C</b>	8.000 – 12.000 cPs
<b>*pH</b>	4 – 6
<b>*% Sólidos</b>	22 – 24

*\*Características controladas por el laboratorio de control de calidad*

*\*\* Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación*

Fecha de última revisión: No. 516, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





# Afíx 390

## PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
4908017	Cubeta 18kg	1
4908016	Galon 4kg	4
4908015	Bote 950g	12

## TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Almacénese el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 10 y 30°C). Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 365 días a partir de la fecha de fabricación.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUCIONES DE USO

Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [afix@artecola.com.mx](mailto:afix@artecola.com.mx).

Fecha de última revisión: No. 516, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

