

Afíx 5500

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 5500, es un producto de uso general con excelente rendimiento, **indispensable para el hogar, en los talleres y fabricas muebleras**. Pegamento a base de policloropreno, no cristaliza, viscosidad media alta y el tiempo abierto largo (para pegar en frio o activado) las uniones de este adhesivo son de gran resistencia y flexibles.

Se indica para enchapados y laminados de madera, formaica y metal; pegado de lona, cuero, alfombra, metales y pisos de linóleum, entre otros.



Conozca AFIX® 5500, una nueva generación de adhesivos profesionales.

APLICACIÓN

MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa, humedad y suciedad**;
2. Aplicar una capa generosa y uniforme de adhesivo a cada una de las superficies y dejar que se seque de 10 a 15 min. (en climas fríos o húmedos ese tiempo se incrementa). Se recomienda revisar las partes a pegar en caso de que sean muy porosas dar una segunda aplicación;
3. Pegar ambas partes cuando los solventes se hayan evaporado y dar un planchado uniforme ejerciendo presión. El producto tiene un tiempo abierto de 15 a 30 min. (tiempo para unir las piezas pasado el tiempo de secado). Si el tiempo abierto se termina y la capa de adhesivo no muestre pegajosidad se podrá utilizar una pistola convencional con aire caliente y de esta manera se activará el adhesivo para su pegado.
4. El pegamento presenta su máxima resistencia posterior a 72h de pegado.

Fecha de última revisión: No. 907, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afíx 5500

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Gran fuerza de pegado:** Diferenciado por su resistencia al despegado. Se rompe el sustrato y la
- **Resistencia a la temperatura:** unión permanece.
- **Secado rápido:** Las piezas ensambladas tienen buena resistencia a la temperatura (aprox. hasta 90°C) lo que permite que las mismas se encuentren en diferentes localidades donde las temperaturas son extremas.
El balance de la formulación está diseñado para favorecer el secado.

PROPIEDADES

- ****Color** Amarillo
- ***Viscosidad @ 20°C** 6000 – 7500 cPs
- ***Sólidos** 24.5 – 26.5 %

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
2503437	Lata de 18L	No aplica
2503436	Lata de 4L	4
2503435	Lata de 1L	12
2503439	Lata 500ml	12
2503434	Lata 250ml	24
2503432	Lata 125ml	24
2503433	Tubo 21ml	36

Fecha de última revisión: No. 907, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx 5500

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

365 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

Fecha de última revisión: No. 907, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

